

PT-6012 烘箱型胶带保持力试验机 TAPE RETENTIVITY TESTER (OVEN TYPE)

设计标准：GB/T4851, CNS11888, PSTC7

用途 本产品针对胶带的粘着力做静态负荷试验，在一定的荷重及温度下自动计时胶带所能保持的时间，以确认胶带粘着的时效。裁 1 英吋宽的长条状胶带贴于规定的 SUS#304 不锈钢板上，经 2kg 的标准滚轮以每分钟 300mm 的速度来回辗压三次，将钢板挂于试验机上，加上规定的砝码，当胶带自钢板掉落后，定时器自动保留试验时间，用来评定胶带粘着的持久性。



Perfect宝大是全球检测仪器及相关服务的优秀供应商。自1991年在台湾成立以来持续为橡胶、塑胶、制鞋、食品、日化、纸品、彩印包装、箱包手袋、电子电线、纺织、运动器材、生化、制药、家用电器、办公器材、航空、航天、以及高校、研究所等科研开发领域客户提供完善的品质提升解决方案。

PERFECT

技术规格：

型号	PT-6012-10	PT-6012-20	PT-6012-30
温控范围	常温~200℃		
控制方式	微电脑 P.I.D.自动温度控制演算		
温度显示精度	0.1℃		
温度控制精度	±0.3 ℃		
分布精度	±1%(1℃) at- room100℃		
试验治具	砝码 1kg 10 个，连接器 10 片 (SUS#304) 保持力钢板 10 片	砝码 1kg 20 个，连接器 20 片 (SUS#304)保持力 钢板 20 片	砝码 1kg 30 个，连接器 30 片，(SUS#304) 保持力钢板 30 片
计时功能	自动保留时间，PLC 触摸计时功能，共 10 组	自动保留时间，PLC 触摸计时功能，共 20 组	自动保留时间，PLC 触摸计时功能，共 30 组
安全保护	EGO 超温断电/安全过载开关/试件全部掉落自动断热		
制造材质	内部 SUS#304 不锈钢板，外部高级烤漆处理		
机台尺寸 (W×D×H)	约 58×18×38cm	约 65×25×38cm	约 70×30×42cm
机台重量	约 90 kg	约 110KG	约 130KG
电 源	1PH , AC220V , 50/60Hz , 12A	1PH , AC220V , 50/60Hz , 12A	1PH , AC220V , 50/60Hz , 12A

操作说明

时间计时

查询时间

公司介绍



2014 年 10 月 12 日

www.perfect-group.net

开机界面

编号	前一次测试时间	前二次测试时间	前三次测试时间	编号	前一次测试时间	前二次测试时间	前三次测试时间
1	000:00:00	000:00:00	000:00:00	11	000:00:00	000:00:00	000:00:00
2	000:00:00	000:00:00	000:00:00	12	000:00:00	000:00:00	000:00:00
3	000:00:00	000:00:00	000:00:00	13	000:00:00	000:00:00	000:00:00
4	000:00:00	000:00:00	000:00:00	14	000:00:00	000:00:00	000:00:00
5	000:00:00	000:00:00	000:00:00	15	000:00:00	000:00:00	000:00:00
6	000:00:00	000:00:00	000:00:00	16	000:00:00	000:00:00	000:00:00
7	000:00:00	000:00:00	000:00:00	17	000:00:00	000:00:00	000:00:00
8	000:00:00	000:00:00	000:00:00	18	000:00:00	000:00:00	000:00:00
9	000:00:00	000:00:00	000:00:00	19	000:00:00	000:00:00	000:00:00
10	000:00:00	000:00:00	000:00:00	20	000:00:00	000:00:00	000:00:00

回主界面

欢迎使用宝大仪器，如有疑问请致电：400-6677232

下一页

PLC 计时功能界面